

HOMOGENICZNA WYKŁADZINA
WINYLOWA



	ISO 10874 (EN 685) Komercyjna Przemysłowa	Klasy: 33 42
	ISO 10581	Homogeniczna akustyczna podłoga winyłowa z warstwą pianki. Typ I.
	ISO 24346 (EN 428)	4.00mm
	ISO 24340 (EN 429)	1.50mm
	ISO 23997 (EN 430)	3810g/m ²
	-	iQ PUR
	Średnia wartość zmierzona	0.12mm
	ISO 24343-1 (EN 433)	≤0.20mm
	EN ISO 9239-1	≥8kW/m ²
	EN 13501-1	B _f s1
	EN ISO 11925-1	Nie dotyczy
	ISO 23999 (EN 434)	≤0.40%
	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
	EN 1815	<2kV
	EN ISO 105-B02	≥6
	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
	IOS 846: Część C	Dobra, nie sprzyja wzrostowi
	DIN 51130	R9
	EN 13893	≥0.3
	EN 12667/ DIN 52612	0.035m ² K/W Odpowiednia - max. 27°C
	ISO 24341 (EN 426) ISO 24342 (EN 427)	Rolki ok. 23mb x 2m
		20