

HOMOGENICZNA WYKŁADZINA
WINYLOWA



	ISO 10581	Prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa. Typ I.
	ISO 10581 (EN 649) - winylowa	Klasy:
	Komercyjna	34
	Do przemysłu lekkiego	43
	ISO 24346 (EN 428)	2.00mm
	ISO 24340 (EN 429)	2.00mm
	ISO 23997 (EN 430)	2950 g/m ²
	-	iQ PUR
	Średnia wartość zmierzona	0.02mm
	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.10mm
	EN 13501-1	B _{f1} s1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
	EN ISO 11952-2	Nie dotyczy
	DIN 51130	R9
	EN 13893	≥ 0.30
	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.40% dla rolek ≤ 0.25% dla płytek
	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
	EN ISO 10456 (EN 12524)	0.01m ² K/W
		Odpowiednia – max. 27°C
	EN ISO 105-B02	≥ poziom 6
	VDE 0100, Part 600	Ri ≤ 5 x 10 ⁴ Ω
	EN 1815	< 2kV
	ESD-zaakceptowane SP-metoda 2472 EN 1081	R ≤ 10 ⁹ Ω R ₁ 5 x 10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ω R ₂ 5 x 10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ω 5 x 10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ω ≤ 3.5 x 10 ⁷ Ω
	EN/IEC 61340-4-1 EN/IEC 61340-4-5	
	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
	IOS 846: Część C	Dobra, nie sprzyja wzrostowi
	ISO 24341 (EN 426) ISO 24342 (EN 427)	Rolki: 23mb x 2m Płytki: 61 x 61cm
		14